(51) Int.Cl.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002 -311439

(43)Date of publication of

23.10.2002

application :

G02F 1/1339 G02F 1/1335

G02F 1/1345

(21) Application number:

2001 -118115 (71)

NEC CORP

(22)Date of filing:

17 04 2001


Applicant:

(72)Inventor: WATANABE MAKOTO KADOTANI TSUTOMU SASAKI TAKESHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a

liquid crystal display and its manufacture capable of sufficiently irradiating a seal layer to which a pair of substrates are stuck with irradiation light and hardening the seal layer by more evenly irradiating the entire seal layer with the irradiation light. SOLUTION: Drawing wiring 103, 105 drawn from a display part 401 formed on a lower substrate 101 and light shielding bodies 106a, 106b, 106c are overlapped with the seal layer 201 and area not to be overlapped with the drawing wiring 103, 105 and the light shielding bodies 106a, 106b, 106c is selected as ≥ 25% of unit area of the seal layer 201.



(19)日本国特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-311439 (P2002-311439A)

(43) 公曜日 平成14年10日23日(2002 10 23)

				(10) 1400 H	1 /0411 10/	, Bo II (Book To Bo)	
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)	
G02F	1/1339	505	G02F	1/1339	505	2H089	
	1/1335	500		1/1335	500	2H091	
	1/1345			1/1345		2H092	

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 14 頁)


特願2001-118115(P2001-118115)	(71)出願人	000004237 日本電気株式会社
平成13年4月17日(2001.4.17)		東京都港区芝五丁目7番1号
	(72)発明者	渡辺 誠
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
	(72)発明者	陳谷 勉
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内
	(74)代理人	100082935
		弁理士 京本 直樹 (外2名)
		最終頁に続く
	1000	平成13年4月17日(2001.4.17) (72)発明者 (72)発明者

(54) 【発明の名称】 被晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】一対の基板を貼り合せるシール層に照射光を十 分に照射でき、しかもシール層の全体に渡ってより均一 に照射光を照射してシール層を硬化させることができる 液晶表示装置及びその製造方法を提供する。

【解決手段】下側基板101に形成された表示部401 から引き出された引出し配線103、15と遮光体10 6a、106b、106cとがシール層201とオーバ ーラップしており、引出し配線103、105及び遮光 体106a、106b、106cとオーバーラップしな い面積が前記シール層201の単位面積に対して25% 以上に選ばれている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示部とその周囲の周辺部とを備える下 限基板と、前記下限基板との間に液晶層を挟持して前記 下限基板の周辺能に形成されたシール層で下限基板と貼 り合わせられた上側基板とを有する液晶表示装置であっ て、前記下限基板の前記用辺能に形成され表示部から引 出された引出し配線と遮光体とが前記シール層とオー バーラップしており、前記引出し配線及び前記述光体と オーバーラップしない面積が前記シール層の単位面積に 対して25%以上に選ばれていることを特徴とする液晶 表示装置。

【請求項2】 前記引出し配線及び前記遮光体とオーバーラップしない領域間の距離が80μm以下であることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記表示部に隣接して帯状に延びる遮光 体のうち、前記シール層とオーバーラップする部分に は、シール層の延びる方向に沿って、複数の透過孔が形 成されていることを特徴とする請求項1 記載の液晶表示

・ 支項1記載の済品表示装置、

装置.

【請求項6】 前記表示部から複数の引き出し配線が引き出されて前記シール層と交差しており、前記複数の引き出し配線のうち、幅を太くした配線は開接する引き出し配線間の間隔を広く設定されていることを特徴とする 請求項1 訂載の所品表示決策。

【請求項7】 前記下側基板の遮光体と対向する対向側 遮光体が前記上側基板に設けられており、前記シール層 とオーバーラップする部分の前記対向側遮光体には前記 シール層に沿って複数の透過孔を備えていることを特徴 とする請求項1記数の液晶表示装置。

【請求項8】 前記下側基板の遮光体には、透過孔からなる目盤や数字で構成されたバーニヤが形成されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項 9】 表示部とその周囲の周辺郡とを備える下 順基板の前記刷辺部にシール層を形成する工程と、前記 下側基板の前記シール層で聞まれた領域に流晶材を滴下 むシール層で測を照射してシール層で貼り合わせる工程と、前 並シール層に光を照射してシール層を硬化させる工程と を有する液晶表示装置の製造方法であって、前記下興基 板の前記周辺部に形成され表示部から引き出された引出 し配線と進光体とが前記シール層とオーバーラップして おり、前記引出し配線及で前記述光体とオーバーラップ しない面積が前記シール層の単位面積に対して25%以上に選ばれていることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【請求項10】 前記シール層とオーバーラップする部分の前記遠光体には前記シール層に沿って複数の透過孔を備えており、前記下側基板側から前記シール層を硬化させる光を照射することを特徴とする請求項9記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項11】 前記下開起板の選光依と対向する対向 開島光体が前記上脚基板に設けられており、前記シール 層とオーバーラップする部分の前記が向開塞光体には前 記シール層に沿って複数の透過孔を備えており、前記上 側基板膜から前記シール層を硬化させる光を照射することを特徴とする請求の用数の成晶表示装置。 「毎期の詳細か説明日

[0001]

[発明の属する技術分野]本発明は、液晶表示装置及び その製造方法に関し、特に液晶滴下貼合せ法により製造 される液晶表示装置及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の核析】液晶表示パネルを製造する製造方法とし、 、液晶集空注入法や液晶油下貼合せ法が知られてい る。液晶集空注入法では、注入孔を有する熱硬化性樹脂 のシール帽で一対の基板を貼り合せ焼成していわゆる空 セルを形成した後、真空状態からの気圧差で空セル内に 溶晶料を吸い上げさせた後、注入孔を封孔する方法であ る。また、液晶滴下貼合せ法では、一対の基板を築外硬 化性樹脂のシール層で貼り合せて、紫外光を照射して、 シール層を解けるせている。

[0003] 先に触れた流晶真空注入法では、液晶材を 気圧差により空を止内に吸い上げさせるため、大型の液 最表示パネルではパネル内の注入孔から遠い箇所には十 分に流晶材が行き渡り難く吸い上げに時間がかかるこ と、注入孔付近のパネルに注入による表示ムラが短きや すいことなど、液晶表がパネルの大型化に伴って様々な 理解が開業だかってきた。

【0004】これに対し、液晶滴下貼合せ法によれば、 このような液晶真空注入法による課題を解決することが でき、大型の液晶表示パネルの製造に適用されて来ている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】このような液晶流下貼合せ法の細部について検討する。因11、因12及びほうに元素もあると、液晶赤不波置が「耐速板には、その中央部分にアレイ状に配列された複数の画素109などから構成される表示部と、表示部の周囲の期辺部に接充端の画素、109から引きれる表示部と、表示部の周囲の期辺部は線102やドレイン引出し配線 102やドレイン引出し配線 102やドレイン引出し配線 202やドレイン引出し配線 202やドレイン引出し配線 202やドレイン引出し配線 202やドレイン引出し配線 202やドレインの形式となり形成されている。

シール層201は、これら引出し配線や共通電圧供給配 線兼遮光体の上方を横断して形成されており、下側基板 は上側基板と貼り合せられる。

【0006】このように貼り合せた後、シール層201 に紫外光を照射して硬化させる。下側基板の下側にマス クパターン502が形成されたUVマスク501を配置 してシール層201に紫外光を照射すると、図13に示 される共通電圧供給配線兼遮光体106の部分では、そ のC-C、線に沿った断面図である図14に示される上 うに 下側基板101に照射された紫外光は共通電圧供 給配線兼遮光体106により遮光されてシール層201 には十分に到達しないという課題が発生することが分か った。このように、紫外光が十分に紫外硬化型樹脂に照 射されないと、十分に硬化されなかった樹脂中の成分が 液晶層中に溶け出して表示不良の原因となる。シール層 201の中で図11、図12及び図13に示される箇所 のうち 特に 図13に示されるシール層201が延び る方向に沿って帯状の共通電圧供給配線兼遮光体106 が延びて両者がオーバーラップしている箇所では、この 課題は類著になる。

【0007】また、シール層201には、共通電極供給 配線禁道光体106や引出し配線とオーバーラップする 部分の形状に依存して紫外光が照射量の多少が大きくな り、硬化の不均一性が大きくなっていた。液晶表示装置 の大型化や素精細化に伴って、引出し配線両士の間隔は より一層狭くなり、かかる展題も無視できなくなってく る。共通電圧供給配線禁道化作106をなくせば、シール層201の域化不良という課題は解決できるが、共通 電極に共通電圧を供給できなくなり、また外来光が表示 部の外部から表示部に侵入しやすくなり表示不良が起き るため、現実的ではない。

[0008]したがって、本発明の目的は、照射光を十 分に照射でき、しかもシール層の全体に渡ってより均一 に照射光を照射してシール層を硬化させることができる 液晶表示装置及びその製造方法を提供することを特徴と する。

[0009]

【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する ために、本発明では次の新規の構成を採用する。

【0010】すなわち、本発明の液晶表示装置は、表示 部とその周囲の周辺部とを備える下側振板と、上記下側 基板との間に液晶層を挟持して上記下側基板の周辺部に 形成されたシール層で下随基板と貼り合かせられた上側 基板とを有する液晶表示装置であって、上記下側基板 上記周辺部に形成された表示部から引き出された引用し 配線と遊光たとが上記シール層とオーバーラップしてお り、上記引出し配線及び速光体とオーバーラップしない 面積が上記シール層の単位面積に対して25%以上に選 ばれていることを特徴とする 【0011】また、本発門の商品表示装置の製造方法は、表示部とその周囲の周辺部とを備える下側基板の上記シール層で出まれた領域に液晶柱を滴下して上側基板と上記シール層で貼り合かせる工程と、上記下側を接近上記シール層で貼り合かせる工程と、上記・一記を振り入れた原則してシール層を乗び立る工程と、上記・回路板の上記周辺部に形成された表示部から引き出された引出しむ線と近半が上記シール層とサーバーラップしてかり、上記刊出し配線及び選光体とオーバーラップしない面積が上記シール層の単位面積に対して25%以上に選ばれていることを特徴とする。

[0012]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態について、ツイストネマティック (TN)型液晶表示装置に適用した場合を例にとって、図面を参照しながら詳細に説明する。

【0013】初かに、第10実施の形態へついて説明する。図1は、本等別の第10実施の形態の液晶表示法証を説明するためな晶表示がもか平面図である。図3は、図1のA-A 線に沿った断面図である。図3は、図1の8部の拡大平面図である。図5は、図1の6部の拡大平面図である。図5は、図1の6部が拡大平面図である。図5は、図1の6部が拡大平面図である。図5は、図1の8部が表示が表示を設けませた。図5のB-B 線に沿った断面図である。図7は、液晶滴下貼合せ法を説明するための1程期の模膜である。図8は、図5のB-B 線に沿った断面図である。図6は、図5のB-B 線に沿った断面図である。図6は、図5のB-B 線に沿った断面図である。図6は、図5のB-B 線に沿った断面図である。図8は、図5のB-B 線に沿った断面図である。

【0014】本実施の形態による液晶表示装置は、表示 部401とその周囲の周辺都402とを備える下限基板 101と、この下側基板101との間に液晶層203を 挟持して上部下隙基板101との間に液晶層203を 挟持して上部下隙基板101の周辺部402に形成され たシール層201で下側基板101と貼り合かせられた 上脚基板301とを有する液晶表示装置であって、下側 基板101に形成された表示部401から引き出された 引出し配線103、15と遮光体106a、106b、 106cとがシール層201とオーバーラップしてお り、引出し配線103、105及び遮光体106a、1 06b、106cとオーバーラップしない面積が前配シール層201の単位の確成に対して25%以上に遊ばれて いることを特徴としている。

【0015】すなわち、シール層 201とオーバーラッ すする別出し配線103、105や遮が株106a、1 06b、106 cの形状や電配でいれて工夫を絵し、シ ール層 201の下は、シール層 201の設置面積の25 %以上紫外光が透過するように設定されている。また、 を送過縮分の間隔は80μ加厂ドとなっている。以下に 図15、図16で、「透過孔の設置面積を25%以上と すること」「透過孔の設置面隔を80μ加以下の臨界的 変差を影明され

【0016】シール材単体に照射される光量が、150

0 m J / c m₂以上で硬化することは実験結果より確認されている。ただし、マージンを考慮すると最低200 m J / c m₂必要とする 配線部送過孔の間口率を考慮すると、シール自体に照射される光量は、次式で与えられるので、それぞれの関係は、図15のとおりとなる。(シールに服射される光量・全体に照射される服射量)×(配線部送過孔の開口率) U V 硬化をさせるためには、シール自体にあたる量がマージンを考慮して200 m J / c m₂ かればよ、別田学が低い場合は、それに応じてより多くの光量を照射すればよい。しかし、工程時間距離、及び、U V 照射による基度の適度上昇を極力抑える次めには、U マランから照射される光量は、800 m J / c m₂以下が望ましい。図15に示すグラフより、以上を満たすためには、U V 透透孔の間口率は、25%以上となるととが望まれる。

【0017]次に透過孔の間隔を変化させ、シール部の 硬化度を測定する実験を行った。実験では、透過孔の間 回率は25%で一定としている。図16に結果を示す。 図16より、シール材が完全に硬化するためには透過孔 の間隔が800m以下であることが必要であることが分 かる。因みに開口率が25%より大きい場合も、原理的 に間隔が800m以下であれば十分といえる。

【0018】このような液晶表示装置の断面図について 説明すると、図2に示すように、下側基板101にはそ の周辺部402に共通電圧供給配線兼遮光体106b及 び106cが形成されており、その上に絶縁膜107が 形成されている。上側基板301には、その周辺部に対 向側遮光体302が形成されており、その上に対向電極 303が形成されている。上側基板301には、図示し ていないが表示部では格子状のブラックストライプが形 成され、その周囲の周辺部では帯状の対向側遮光体30 2が形成されており、対向側遮光体302と下側基板1 01の共通電圧供給配線兼遮光体106b及び106c とは対向している。下側基板101と上側基板301と は、表示部401に散布されたスペーサ204と液晶層 203を介在して周辺部402のシール層201で貼り 合せられており、共通電圧供給配線兼遮光体106b及 び106cの上の絶縁膜107に設けた開口部を介し て、共通電圧供給配線兼遮光体106b及び106cか ら F側基板301の対向電極303に共通電圧を供給す る複数のトランスファ202が形成されている。トラン

1の外限に配置されている。 【0019】また、表示部401の各画素109は、図 6に示されるように、下限基板101に形成された定査 線111と、走査線111から延びるゲー電像123 た、走金線111と交響する信号線112と、定査線1 11及び信号線112で囲まれた領域に配置された適明 導電膜から構成される画家電極121と、ゲート電極1 23上にゲートは経験を介した配置された平線体間12

スファ202は銀ペーストなどからなり、シール層20

2と、信号線112から延びて半導体層122の一端に 接続されたドレイン電極122と、一端が半導体層12 2の他端に接続され他帰が画業電極121に接続された ソース電極124とを有している。

【0020】次に、上述した条件を満足させる実現手段 について、具体的に説明する。

【0021】まず、シール層201とオーバーラップする引出し配線103、105については、ゲート引出し配線105に表示部401のそれを北奥なる走査線11や信号線112から引き出されており、ゲート端十102やドレイン端子104までの距離が長い引出し配線はその幅を太くすると開接する。また、単に幅を太くすると開接する。日出し配線内の配め、大の透過し難くなるため、本実施何では長い引出し配線を開きなくなるため、本実施何では長い引出し配線となる機を大くするととに開接する引出し配線との間隔を狭くなったともに開接する引出し配線との間隔を大くするとともに開接する引出し配線との間隔を大げることを特徴としている。

【0022】表示部401の角部に位置する遮光体10 6aについては、次の通りである。図3に示すように、 下側基板101のa部では、表示部401の各画素10 9の走杏線111からゲート引出し配線102が引き出 され、基板の一辺に複数のゲート端子104が配列され ている。また、信号線112からドレイン引出し配線1 05が引き出され、基板の他の一辺にドレイン端子10 4が配列されている。これら引出し配線間の角部には、 多角形状の共通電圧供給配線兼遮光体106 aが設けら れており、この遮光体106aからゲート端子102及 びドレイン端子104にそれぞれ隣接して共通端子11 〇が配列されている。多角形状の共通電圧供給配線兼遮 光体106aのシール層201とオーバーラップする部 分には、シール層201の延びる方向に沿って複数のU V透過孔601を形成している。シール層201の外側 にはトランスファ202が形成されている。

【0023】 遮光体106 b については、次のとおりで ある。
図4に示すように、下側基板101のb部では、 表示部401の各画素109の信号線112からドレイ ン引出し配線105が引き出され、基板の一辺に複数の ドレイン端子104が配列されている。さらに、これに 隣接して表示部401の各画素109の信号線112か らドレイン引出し配線105が引き出され、基板の一辺 に複数のドレイン端子104が配列されている。これら 引出し配線間には三角形状の共通電圧供給配線兼遮光体 106bが設けられており、この遮光体106bからド レイン端子104にそれぞれ階接して共通端子110が 配列されている。三角形状の共通電圧供給配線兼遮光体 106bのシール層201とオーバーラップする部分に は、シール層201の延びる方向に沿って、複数のUV 透過孔601を形成している。シール層201の外側に はトランスファ202が形成されている。

【0024】さらに、遮光体106cについては、次の

とおりである。図5に示すように、下側基板101のc 部では、帯状の共通電圧供給配線軌道光体106cが関 けられている。この共通電圧供給配線軌道光体106c のシール層201とオーバーラップする部分には、シー ル層201の延びる方向に沿って、複数のUV透過孔6 01を形成している。シール層201の外側にはトラン スファ202が形成されている。

【0025】次に、図7を参照して、本実施の形態の液 晶表示装置の製造方法を説明する。本実施の形態では、 上述したような図1に示される形状の下側基板に対し て. (1)シール描画工程において、ディスペンサと下 側基板 101との相対的位置を変化させて紫外硬化型樹 脂を表示部401の周囲の周辺部402に幅0.2~ 0.6mm. 高さ10~50 umで描画して環状のシー ル層201を形成する。次に、(2)液晶滴下・基板貼 合わせ工程において、下側基板101の環状のシール層 201で囲まれた領域に液晶材を滴下して、さらに、ス ペーサが固定形成されてある(固着スペーサ、若しく は、柱付きスペーサ)上側基板301と下側基板101 を 真空中で位置合わせしながら、定盤により加圧し、 その後、大気圧に戻して大気プレスすることで貼合わせ を行う(定盤荷重 200~3000N)。この基板同 ナを得り合わせた状態で裏返して、(3) UV照射・仮 硬化工程で下側基板101からシール層201にライン 状の紫外光を5000~8000mJ/cm2で一括照 射して硬化させる。

【0026】この際、図5のB-B'線に沿った断面図 である図8に示すように、シール層201に対応した箇 所に位置合わせのずれ量を考慮して幅が決定された開口 部を有し、液晶表示パネルの表示領域を遮光するマスク パターン502を形成したUVマスク501を介して照 射することにより、シール層201の周辺だけに選択的 に紫外光が照射される。マスクパターン502を介して 照射することにより、紫外光による表示領域に位置する 配向膜の変質など悪影響を防止している。下側基板10 1からUVマスク501を介して照射された紫外光は、 共通電圧供給配線兼遮光体106cの箇所では、形成さ れた複数のUV透過孔601を透過してシール層201 に照射されシール層201を硬化させる。さらに、シー ル展201を透過した紫外光は、上側基板301に形成 された対向側遮光体302で反射して再度シール層20 1に進入しシール層201の硬化に寄与させている。ま た 複数の引出し配線103、105とオーバーラップ するシール層201にも、引出し配線間の隙間を透過し た紫外光が照射されシール層201を硬化させることが できる。さらに、図3に示される共通電圧供給配線兼遮 光体106a及び図4に示される共通電圧供給配線兼遮 光体106bとオーバーラップするシール層201に も、それぞれUV透過孔601を透過した紫外光が照射 されシール層201を硬化させることができる。

【0027】こうして、シール層201が仮硬化された 後、(4)キュアリング・本硬化工程で基板温度120 で、1時間の熟処理によりシール層201を本硬化させ て液晶表示装置が出来上がる。

【0028】本実施の形態によれば、ゲート引出し配線 103とドレイン引出し配線105のうち、ゲート端子 102やドレイン端子104までの距離が長い引出し配 線はその幅を太くするとともに隣接する引出し配線との 間隔を広げて設定したので、引出し配線間の隙間を透過 して十分に紫外光が紫外硬化型樹脂に照射され、シール 層201を十分に均一に硬化させることができる。ま た、引出し配線の抵抗値も均一に保つことができる。 【0029】さらに、本実施の形態によれば、共通電圧 供給配線兼遮光体106a、106b、106cのシー ル層201とオーバーラップする箇所に沿って複数のU V透過孔601を設けたので、複数のUV透過孔601 を透過して紫外光が紫外硬化型樹脂に照射され、シール 層201を十分に硬化させることができる。しかも、従 来の技術では最も硬化不良が起こりやすかった共通電圧 供給配線兼遮光体106a、106b、106cにそれ ぞれ透過孔601を設けたので、シール層201の内、 紫外光の照射量が全体的により均一化され、シールの硬 化状況を均一化することができ硬化不良による表示不良 を防止することができる。

【0030】こで、単に透過孔を設けたのでは共通電圧供給配線兼遮光体106の低抗値が上昇してしまい、トランスアン 202全介して対向電極303に供給する共通電圧が低下することが想定される。また、単に透過孔を設けたのでは遮光体としての遮光能力が低下して、成品表示装置として利用する原に表示部の外側から表示部に外光が侵入して表示特性が悪化することが想定される。これに対し、本実施の形態では、共通電圧供給配線を送光体106a、106b、106に選択的にUV透過机601を設けたので、共通電圧供給配線を光体の低抗値を十分に低く維持し、また遮光性能を十分に維持しつ、シールの硬化時の硬化不良を低減して表示不良を改善させることができる。

【0031】次に、本発明の第2の実施の形態について、説明する。第1の実施の形態と同じ精成要素については同じ参照番号を付して、その詳細な説明は省略する。

【0032】図9は、本海明の第2の実施の形態の冷晶 表示表面を説明するための断面図である。上側基板30 1には、表示部では指子状のブラックストラインが形成 され、その周囲の周辺部では着状の対向隙底光体302 が形成されており、対向隙虚光体302と下側基板10 10步起電圧供給配線対流が105とは対向している。本実施の形態では、大声電圧供給配線対流が1た10とは対向している。本実施の形態では、大声電圧供給配線対流が末10 6と対向する上側基板301の周辺部に設けられた対向 側能光体302に、複数のUV透過机601を設けたこ とを特徴としている。

【0033】次に、本実施の形態の液晶表示装置の製造 方法を説明する。第1の事態の形態と同様に、 F側基板 301を下側基板101と位置合わせして貼り合せた後 で、ト側基板302からシール層201にライン状の紫 外光を一括照射して硬化させる。図9に示すように、シ 一ル層201に対応した箇所に位置合わせのずれ量を考 慮して幅が決定された開口部を有し、液晶表示パネルの 表示領域を遮光するマスクパターン502を形成したU Vマスク501を上側基板301の上側に配置して照射 することにより、シール層201の周辺だけに選択的に 紫外光を照射する。 ト側基板301からUVマスク50 1を介して照射された紫外光は、対向側遮光体302に 形成した複数のUV透過孔601を透過してシール層2 01に照射されシール層201を硬化させる。さらに、 シール層201を透過した紫外光は、下側基板101の 共通電圧供給配線兼適光体106や引出し配線で反射し て再度シール層201に進入しシール層201の硬化に 寄与させる。こうして、シール層201が仮硬化された 後、熱処理によりシール層201を本硬化させて液晶表 示装置が出来上がる。

【0034】本実施の形態によれば、対向側遮光体30 2に設けた複数のUV透過孔601を透過して繋外光が 繋外硬化型樹脂に照射され、シール層201を十分に硬 化させることができシール層201の内、紫外光の照射 量が全体的により均一化され、シールの硬化状況を均一 化することができ硬化不良による表示不良を防止するこ とができる。

【0035】次に、第3の実施の形態について、説明す る。第1又は第2の実施の形態と同じ構成要素について は同じ参照番号を付して、その詳細な説明は省略する。 【0036】図10は、本発明の第3の実施の形態の液 晶表示装置を説明するための部分平面図である。本実施 の形態では、共通電圧配線兼遮光体106にバーニヤ1 08を設けており、このバーニヤ108は、透過孔から なる目盛108aや数字108bで構成している。この バーニヤ108は、下側基板101に滴下され形成され た環状のシール層201の太さや下側基板101上の相 対的な配置をチェックするためのものであり、シール層 201とオーバーラップするバーニヤ108の目盛10 8aや数字108bを読み取ってチェックされる。この チェックのために、バーニヤ108は、シール層201 とオーバーラップする四辺の共通電圧配線兼遮光体10 6にそれぞれ設ける。例えば、図1の平面図では、ゲー ト端子が設けられた紙面の左側の一辺では、三角形状の 共通電圧供給配線兼遮光体106bにバーニヤを設け、 ドレイン端子が設けられた紙面の上側の一辺では、三角 形状の共通電圧供給配線兼遮光体106bにバーニヤを 設け 残りの一辺では帯状の共通電圧供給配線兼遮光体 106 cにバーニヤを設ける。

【0037】本実施の形態によれば、紫外光を照射した ときに、バーニヤ108の透過孔からなる目盛108a や数字108bを透過してシール層201に紫外光が照 射され、シール層201を十分に硬化させることがで き、シール層201の中で紫外光の照射量が全体的によ り均一化され、シールの硬化状態を均一化することがで き硬化不良による表示不良を防止することができる。 【0038】以上、好ましい実施の形態について説明し たが、本発明はかかる実施の形態に限定されるものでは なく、様々な変更や追加が可能であろう。例えば、上述 した実施の形態では、ツイストネマティック (TN)型 液晶表示装置に適用した場合について説明したが、これ 以外の形態の液晶表示装置、例えば横電界型液晶表示装 置や垂直配向型液晶表示装置にも適用が可能である。横 電界型液晶表示装置では、下側基板に形成した共通電極 と画素電極との間の電界で液晶層を制御するので、上述 の実施の形態のように上側基板に共通電圧を供給する機 成が不要である。よって、横電界型液晶表示装置の場合 には、上述した実施の形態のトランスファをなくし、共 通電圧配線兼遮光体から下側基板の共通電極に共通電圧 を供給する構成とすればよい。

【0039】また、上述した液晶表示装置はいずれも透 過型を想定しているが、上側基板から入射した光を下側 差板に形成した反射電管で反射して表示する反射型液晶 表示装置にも適用が可能である。

[0040]また、プラスチックのように熱照性が低い 基板を使う場合、UV光のみでシール材を硬化すること が必要であるため本発明の通用は特に効果的である。 [0041]さらにITOに代表される透明薄電膜を本 発明の構造に積層すると、抵抗が低減でき効果は高ま る。

[0042]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の液晶表示 装置によれば、表示特性が改善され共通電極には十分に 共通電圧を供給でき、また遮光性能を十分に維持でき

【0043】さらに、本発明の液晶表示装置の製造方法 によれば、共適電圧供給配線兼造光体の抵抗値を十分に にく維持し、また遮光性能を十分に維持しつ、下側基 板と上側基板とを貼り合せるシール層の硬化時の硬化不 長を低減して表示不良を改善させることができる。 【図面の簡単を説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置を示す平面図である。

す平面図である。 【図2】図1のA−A′線に沿った断面図である。

【図3】図1のa部の拡大平面図である。

【図4】図1のb部の拡大平面図である。

【図5】図1のc部の拡大平面図である。 【図6】図3乃至図5に示される単位画素の拡大平面図

である。

- 【図7】済品滴下貼合せ法を説明するための工程順の概 観図である。
- 【図8】図5のB-B'線に沿った断面図である。
- 【図9】本発明の第2の実施の形態を説明するための断
- 【図10】本発明の第3の実施の形態を説明するための 断面図である。
- 【図11】従来の液晶表示装置を説明するための部分拡 大平面図である。
- 【図12】従来の液晶表示装置を説明するための部分拡 大平面図である。
- 【図13】従来の液晶表示装置を説明するための部分拡 大平面図である。 【図14】図13のC-C'線に沿った断面図である。
- 【図15】透過孔開口率とシール材硬化に必要な紫外線 光量の関係を示す図である。
- 【図16】透過孔間隔とシール材の硬化度の関係を示す 図である。

【符号の説明】

101 下側基板 ゲート端子 102

103 ゲート引出し配線

ドレイン端子 104

ドレイン引出し配線 105

106a、106b、106c 共通電圧供給配線兼

遮光体 107 締繰牒

108

バーニヤ 110 共通端子

201 シール層


202 トランスファ

203 液晶層 204 マペーサ


301 上側基板

302 対向側流光体 303 対向電極


[図6] 【図1】 112 112: 信号線 10de:共通常压洗椅 111 105:ドレイン引出し配検 121: 图象電極 101-123: ゲート電極 122: ドレイン電視 106e:共通電圧供給 配接汞遮光体 111: 走査線 124: ソース電極 122: 半導体層





[図4]




【図5】

















【図11】




【図12】




【図13】



【図14】







フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 健 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内 ドターム(参考) 2H089 LA41 MA07 NA22 QA12 QA14 TA02 TA09 2H091 FA34Y LA12 2H092 GA32 JB22 JB31 JB52 NA27 NA29 PA03 PA04 PA09 QA07